

6 123 1

CLASSIFICATION SECRET

SECURITY INFORMATION

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO. [REDACTED]

25X1A

CD NO.

# INFORMATION REPORT

COUNTRY East Germany

DATE DISTR. 8 Oct. 1952

SUBJECT Technical Report of the Steelworks and Rolling Mill, Brandenburg, for February 1952

NO. OF PAGES 1

PLACE ACQUIRED

NO. OF ENCLS. 1 (2 photo-  
(LISTED BELOW) stats)

DATE OF INFO: ACQUIRED

25X1A

25X1X

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

Attached for your retention is a photostated copy of a technical report by the Steelworks and Rolling Mill, Brandenburg. The report is dated 6 March 1952 and covers the month of February 1952.\*

25X1X

\* Comment. The high rate of steel scrap (86.4 percent) with a pig-iron charge of only 12.55 percent is noteworthy.

ILLEGIB

EXCLUDED BY IR  
613

25X1A

25X1A

CLASSIFICATION SECRET

Materialverbrauch:

in % zum Ges. Eins.	in to	in kg/to 21, Stahl
------------------------	-------	-----------------------

1. Eisen:

Stahleisen  
Spiegeleisen  
Thomaseisen

9,18	3494	102,6
3,37	1281	37,6

2. Schrott aller Art:

Kernschrott  
Blechabfälle  
Stahlschrott  
Gießabfälle  
Gußbruch  
Drehspäne  
Anschußblöcke  
Gußspäne

25,14	9568	280,9
5,68	2162	63,5
39,73	15117	443,8
5,34	2034	59,7
0,85	325	9,5
6,40	2434	71,5
3,04	1156	33,9
0,22	84	2,5

3. Zusätze:

Ferro-Mangan Carb.  
Ferro - Silizium 75%  
Aluminium  
Walzensinter

0,52	197	5,8
0,42	162	4,6
0,02	6	0,2
0,09	34	1,0

4. Zuschläge:

Gebannter Kalk  
Flußpat  
Elektrodenkohle  
Anthrazit

-	2207	64,8
-	80	2,3
-	78	2,3
-	1076	31,6

5. Feuerfeste Stoffe:

Dolomit  
Sintermagnesit  
Magnesit-Steine  
" -Mörtel  
Schamotte-Steine  
" -Mörtel  
Silika-Steine  
" -Mörtel  
Pfannen-Steine  
Stopfensteine  
Kanalsteine  
Trichtersteine

1697	48,0
7	0,2
180	5,3
17	0,5
195	5,7
-	-
901	26,5
190	5,6
297	8,7
87	2,0
135	4,0
132	3,9

6. Braunkohlenbrikett:

Produktion  
Dampferzeugung  
Steinkohle f. Generatoren

15874	466,0
667	19,6
151	4,4

7. Kokillen:

1339	39,3
------	------

8. Gussplatten:

238	8,5
-----	-----

9. Trichter:

9	0,3
---	-----

10. Energie:

Strom  
Dampf  
Prelluft  
Wasser

1121653	32,9
4779000	140,3
1151460	33,8
765080	22,5

**Beachte 2er: Krüger.**

16. Baumbeinsatz in to	38054
17. Einsatz (Kreuzung) fl.Stahl in to	39082
18. Gleichförmigkeit in to	2034
19. Anschluss in to	887
20. Gute Kreuzung "1st" in to	31985
21. " " "2nd" in to	35500
22. Flächfüllung in %	90,1
23. Gute Kreuzung v.Baumbeinsatz in %	84,1
24. " " v.Kreuzung fl.Stahl in %	93,9

### Aufgaben zu S. 4 - Petrie

Stahl- und Walzwerk  
Brandenburg, V25  
ILLEGIB